

Pâte à poncer 7144/HG

PRESENTATION

La **pâte à poncer 7144/HG** est une pâte à base d'eau, fortement abrasive.

Elle convient pour le ponçage en tonneau à sec du polyamide, de l'acétate et des pièces en métal qui présentent d'importants défauts.

La **pâte à poncer 7144/HG** s'utilise en enrobage sur bûchettes bois.

MODE D'EMPLOI

Préparation du tonneau:

Pour un tonneau hexagonal ou octagonal:

- . de longueur : 60 centimètres.
- . de diamètre : 60 centimètres.

- . Préparer 20 kg de bûchettes bois et 300 g de **pâte 7144/HG**.
- . Tourner pendant 2 heures.
- . Ajouter 700 g de **pâte 7144/HG**.
- . Tourner pendant 2 heures.
- . Ajouter les pièces à poncer.
- . Tourner pendant 6 à 24 heures selon l'état initial de la surface des pièces.

Cycles suivants:

Pour chaque nouveau cycle de ponçage:

- . Ajouter 200 g de **pâte 7144/HG**
- . Tourner pendant 10 minutes.
- . Ajouter les pièces à poncer.
- . Tourner 6 à 24 heures.
- . Etc.

CONDITIONNEMENT

Seau métallique de 30 kg.