

Pâte de polissage 70/30

PRESENTATION

La **pâte de polissage 70/30** contient des abrasifs très fins qui permettent d'obtenir des finitions brillantes par usure de la surface des pièces à polir et non par cirage.

La **pâte de polissage 70/30** est à utiliser quand on désire une haute qualité sur la nacre, la corne, l'os et les métaux cuivreux.

La **pâte de polissage 70/30** s'utilise en enrobage sur des bûchettes de bois ou sur supports de petites dimensions dans les tonneaux. Dans ce cas, il est préférable de diluer la pâte à l'aide de **l'accélérateur 70/30**.

MODE D'EMPLOI

Préparation des bûchettes neuves :

Pour un tonneau hexagonal :

- . de longueur : 60 centimètres
- . de diamètre : 60 centimètres

- . Ajouter 22 kg de bûchettes bois.
- . Tourner quelques heures pour enlever la sciure.
- . Ajouter 500 g de **pâte 70/30**, mélanger à la main et tourner quelques heures.
- . Ajouter 500 g de **pâte 70/30**, tourner 2 heures.

Premier cycle :

- . Ajouter les objets à polir, tourner 10 à 24 heures.

Cycles suivants :

- . Ajouter 150 g de **pâte 70/30**, tourner 10 minutes.
- . Ajouter les objets à polir, tourner 10 à 24 heures.

CONDITIONNEMENT

Seau métallique de 15 kg et 30 kg.